

Colle Universelle

Colle amyliacée renforcée de résine synthétique pour papiers peints normaux, spéciaux et vinyles. Haut rendement.

Caractéristiques :

- Prête en 5 minutes
- Renforcée d'acétate de polyvinyle
- 300 g pour 7 à 10 rouleaux

Données techniques :

Matière première:	amidon, résine synthétique
Densité:	env. 0,3 – 0,4 g/cm ³
Valeur pH	env. 8 - 9
Consommation	env. 200 ml/m ²



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la Peinture Isolante de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués, appliquer une couche du Primaire Spécial Papiers Peints de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la Colle Universelle de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer encore une fois. Appliquer la colle régulièrement avec une brosse sur le dos du papier peint, plier les lés en portefeuille, les poser après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler. Pour des supports d'absorption faible, pour coller des papiers vinyles lourds et pour renforcer la résistance contre l'humidité, ajouter jusqu'à 20 % de la Colle Frises Décoratives de decotric. Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
022102083	4007955221227	300g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.