

decofill Enduit Intérieur prêt à l'emploi

Le *decofill Enduit Intérieur prêt à l'emploi* de decotric s'utilise pour lisser et dégrossir des supports inégaux ou rugueux tels que tous supports minéraux (briques, béton, etc.), peintures, enduits décoratifs et plaques de plâtre cartonnées en épaisseur de 0 à 5 mm.

Caractéristiques :

- pour la réparation rapide à l'intérieur
- facile à lisser et à poncer
- séchage sans fissures
- facilement ponçable
- sans solvants

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité:	env. 1,73 g/cm ³
Valeur pH:	8,5
Consommation:	Env. 1,7 kg par m ² et mm d'épaisseur
Temps de séchage:	4 – 7 heures selon l'épaisseur de couche, l'absorption du support et la température ambiante

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric et toutes particules mal adhérentes sur le support. Reboucher avant les trous et fissures profonds avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Mode d'emploi :

Appliquer le *decofill Enduit Intérieur prêt à l'emploi* de decotric jusqu'à une épaisseur de 5 mm par couche. Recouvrir l'enduit seulement après séchage complet. Avant d'appliquer un enduit décoratif sur la surface enduite, la traiter avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Indications importantes :

Ne pas appliquer sur bois, métaux, matières synthétiques et verres. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
033701001	4007955337010	400g
033708001	4007955337089	1kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.