Colle TDV et Intissés GK

Colle en poudre pour revêtements muraux textiles, voiles de rénovation, papier peints panoramiques ou numériques, structures à peindre et toiles de verre. Application avec rouleau, pistolet airless ou encolleuse et facile à stocker.



Caractéristiques :

- Dilution avec peu d'eau pour une haute teneur en extrait sec
- Haute adhérence aux joints même sur des supports difficiles
- Résistance élevée à l'humidité
- Applicable avec brosse, rouleau et encolleuse
- Haute adhérence initiale
- Facile à ajuster
- Résistante à l'alcalinité du ciment et de la chaux

Données techniques :

Matière première:	méthylcellulose, éther d'amidon, résine synthétique
Densité:	0,45 g/cm3
Valeur pH	env. 8
Consommation	env. 200 g/m2

Préparation du suppport :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la Peinture Isolante de decotric. Avant le collage de revêtements translucides sur fonds à teintes inégales ou le collage sur fonds bloqués, appliquer une couche du Primaire Spécial Papiers Peints de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la Colle GK de decotric dans de l'eau propre et froide (voir tableau) en remuant. Laisser reposer environ 15 minutes, puis remuer encore une fois. Appliquer la colle directement sur le mur en largeur d'un lé avec rouleau à poils moyens ou pistolet airless (buse d'un diamètre d'env. 0,65 mm selon le fabricant), puis poser le revêtement mural dans la colle fraîche et maroufler. Après application avec une machine à encoller sur le dos du revêtement, poser le lé sur le mur et maroufler. Humidifier le dos des revêtements muraux à envers papier avant encollage. Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle. Suivre en tous cas les instructions des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 23/10/2026

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
020901001	4007955209010	500g
020902001	4007955209027	1kg

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 23/10/2026

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.