

Colle Spéciale

La Colle Spéciale pour papiers peints lourds de decotric s'utilise pour coller des papiers peints normaux lourds, spéciaux et vinyles légers. Colle à base d'amidon améliorée de méthylcellulose surtout pour le collage de papiers peints spéciaux.

Caractéristiques :

- Méthylcellulose, renforcée de résine synthétique
- Adhérence initiale et finale renforcée
- Prêt à l'emploi après env. 30 minutes
- 200g pour 4 à 5 rouleaux

Données techniques :

Matières premières	amidon, méthylcellulose, résine synthétique
Densité	env. 0,5 g/cm ³
PH	env. 8
Solubilité	env. 30 minutes
Consommation	env. 200 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* ou avec le *TAB Décolleur Concentré* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la *Colle Spéciale* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 30 minutes, puis remuer encore une fois. Appliquer la colle régulièrement avec une brosse sur le dos du papier peint, plier les lés en portefeuille, les poser après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler.

Pour des supports d'absorption faible, pour coller des papiers vinyles moyens ou lourds et pour renforcer la résistance contre l'humidité, ajouter jusqu'à 20 % de la Colle Frises Décoratives de decotric.

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 200 g	Rendement / Surface
Préencollage	1 : 40	8 l	60 – 80 m ²
Papiers normaux lourds	1 : 20	4 l	4 – 5 rouleaux / 22 – 26 m ²
Papiers spéciaux	1 : 20	4 l	22 – 26 m ²
Papiers vinyles légers Papiers gaufrés	1 : 15	3 l	10 – 15 m ²

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
002901080	4002175029011	200 g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.