

decotric Durcisseur de fonds LF

decotric Tiefengrund LF

- très pauvres en émanations chimiques et odeurs
- sans solvants
- confère aux supports une capacité d'absorption régulière
- très bonne pénétration
- prêt à l'emploi pour renforcer le support
- transparent au séchage

Domaines d'utilisation:

Liquide acrylique très pénétrante sans solvants et de très faible odeur pour réduire l'absorption des sols, murs et plafonds, pour améliorer l'adhérence des recouvrements et pour durcir les supports friables ou farineux à l'intérieur et l'extérieur. Le Durcisseur de fonds LF de decotric s'utilise pour traiter des supports tels que crépis de chaux, de ciment et de plâtre, grès, béton, ragréages, béton cellulaire, briques, tuiles, etc., mais aussi pour plaques de plâtre même cartonnées et de l'aggloméré de bois. Le produit convient ainsi bien comme primaire que pour la fixation de la poussière de ponçage ou des résidus de badigeons. Il devient transparent en séchant et les supports traités restent microporeux.

Données techniques:

Matières premières: dilution d'hydrosol acrylique, additifs, eau
 Densité: env. 1,0 g/cm³
 Valeur pH: env. 7
 Consommation: 50 – 250 ml/m² selon le support
 Marquage
 Émissions dans l'air intérieur: A+

Mode d'emploi:

Le Durcisseur de fonds LF de decotric est prêt à l'emploi et s'applique avec brosse ou pistolet airless. Ne pas appliquer trop pour ne pas causer des traces luisantes ou bloquer le fond. Les supports très absorbants comme le béton cellulaire doivent être traités deux fois frais sur frais. Pour seulement réduire l'absorption des supports, diluer le Durcisseur de fonds LF de decotric en proportion 1:1 avec de l'eau. Le rendement du Durcisseur de fonds LF de decotric dépend des caractéristiques du support et s'élève pour le traitement des plaques de plâtre cartonnées à 50 – 100 ml/m², pour enduits ainsi que crépis en plâtre, chaux ou ciment à 100 – 150 ml/m² et pour le béton cellulaire à 150 – 250 ml/m² pour une première application sans dilution. Laisser sécher les surfaces traitées 4 – 6 heures avant recouvrement. Couvrir les endroits à ne pas traiter car il est difficile d'enlever les taches séchées. Ne pas utiliser comme primaire pour matières synthétiques, métaux et bois naturel. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Indications importantes:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages :

- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A7a, PA) : 30 g/l
- Ce produit contient au maximum 0,5 g/l COV

Consignes de sécurité:

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.

Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Élimination:

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Éliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 01 12.

Conditionnements:

2,5	4007955064244	006404015	REG
5 l	4007955064220	006402015	REG
10 l	4007955064237	006403015	REG