

Colle Polystyrène

Colle acrylique en phase aqueuse pour plaques, rouleaux et éléments décoratifs en polystyrène. Ap-
plicable en plein et en plots.

Caractéristiques :

- facile à appliquer
- résistante à l'humidité temporaire
- consommation: env. 500 – 900 g par m² (selon l'épaisseur appliquée et le support)
- sans solvants
- blanchit en séchant

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité:	env. 1,70 g/cm ³
Valeur pH	env. 8 - 9
Consommation	env. 500 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+ pour le tube de 400g C pour les autres conditionnements

Préparation du support :

Le support doit être normalement absorbant, sec, solide, moyennement plan et exempt d'agents de
séparation (graisse, poussière, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller
les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous
et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter
les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de
decotric.

Mode d'emploi :

Étaler la *Colle Polystyrène* de decotric régulièrement sur le dos ou le support avec un peigne à colle
(dents B2), puis appliquer le polystyrène et presser. Pour le collage des plaques au plafond, étaler la
colle en plein ou en plots sur le dos de la plaque.

Après le séchage de la colle, on peut peindre, enduire ou coller des papiers peints sur le support collé.
Pour garantir une adhérence optimale des papiers peints et des peintures sur le polystyrène, appliquer
une couche du *Primaire Opacifiant* de decotric ou une couche de la Colle Polystyrène diluée (avec 20
% d'eau) comme primaire d'accrochage.

Indications importantes :

Enlever les éventuels surplus ou taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à
une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur uti-
lisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique
contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits
pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
001106001	4007955011064	400g
001101083	4007955011217	1kg
001102083	4007955011224	4kg
001104001	4007955011040	14kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.