Primaire d’accrochage

Le Primaire d’accrochage est un primaire concentré universel pour le traitement des supports fortement absorbants. Il est dilué selon le domaine d’utilisation en proportion de 1:2 jusqu’à 1:4 avec de l’eau. Le Primaire d’accrochage est aussi utilisable pour la réduction de l’absorption des supports très absorbants, comme par ex. le béton cellulaire, ainsi que comme couche de protection à l’intérieur. Il est le prétraitement idéal avant l’application de ragréages de sols comme par ex. les ragréages AKAPLAN (pour sols minéraux) ou AKAFLEX (pour planchers en bois) de decotric.

Caractéristiques :

- Concentré : diluable à l’eau jusqu’à 1:4
- Transparent après séchage
- Confère au support une capacité d’absorption régulière
- Pour l’intérieur et l’extérieur

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, eau
Densité:	env. 1,0 g/cm3
Valeur pH	7 - 8
Consommation	100 – 300 ml/m2 par couche

Préparation du suppport :

Le Primaire d’accrochage s’utilise pour tous les supports minéraux (p. ex. chape en ciment, chape anhydrite, crépis, béton, brique, etc.). Le support doit être sec et exempt d’agents séparatifs (huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever les badigeons avec le Décol’ Papiers Peints de decotric et aussi toutes les particules mal adhérentes.

Mode d’emploi :

Diluer la Base Adhésive de decotric selon l’état et la nature du support en proportion de 1:2 jusqu’à 1:4 avec de l’eau et bien remuer, par ex:

support	dilution	consommation
béton cellulaire	1 : 2	env. 300 ml/m2
crépi à base de plâtre, pierre calcaire	1 : 3	env. 200 ml/m2
béton très lisse	1 : 4	env. 100 ml/m2
béton normal	1 : 3	env. 150 ml/m2
plaques de plâtre cartonnées	1 : 3	env. 150 ml/m2
supports de faible absorption	1 : 4	env. 150 ml/m2
supports fortement absorbants	1 : 2	env. 250 ml/m2
chape en ciment	1 : 2	env. 150 ml/m2
chape anhydrite	1 : 1,5	env. 200 ml/m2
crépis à base de ciment ou de chaux	1 : 3	env. 150 ml/m2

Appliquer le Primaire d‘accrochage de decotric dilué avec pinceau, brosse ou pulvérisateur adapté. Choisir la quantité appliquée et aussi la dilution tellement que le support ne sera pas complètement bloqué et qu’il n’y aura pas d’endroits luisants. Après le séchage complet, on peut appliquer de la peinture, de la colle ou de l’enduit sur le support traité. Le Primaire d‘accrochage de decotric peut

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 09/08/2023

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

aussi être utilisée comme couche de protection pour supports minéraux, peintures et badigeons à l'intérieur.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frai, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
006305001	4007955063056	1 l

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 09/08/2023

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.