

decocoll Colle à Bois D3

Colle à bois sans solvants résistante à l'humidité selon la norme EN 204-03.

Caractéristiques :

- certifié par l'institut ift, Rosenheim (communiqué de test Nr. 505 37560/1 du 15.12.2008)
- pour l'intérieur et l'extérieur

Données techniques :

Matière première:	dispersion vinylique, eau
Densité:	env. 1,1 g/cm ³
Valeur pH:	env. 3,5
Viscosité:	env. 15.000 mPA.s
Consommation	150 – 200 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur :	A+

Préparation du support :

Ajuster les pièces à coller. Les surfaces à coller doivent être sèches, propres, solides et exemptes d'agents de séparation (graisse, poussière, huile pour bois, etc.). Le taux d'humidité idéal du bois se situe autour de 8 à 12 %. Une humidité supérieure augmente le temps de séchage de la colle.

Mode d'emploi :

Étaler la *decocoll Colle à Bois D3* de decotric sur les deux surfaces à coller avec pinceau ou peigne à colle. La quantité totale à étaler doit correspondre à 150-200 g/m².

Après un temps de séchage très court, comprimer les deux parties encollées. La pression doit être au moins 1 N/mm² et être maintenue 15 minutes environ. Pour les panneaux d'aggloméré, augmenter la pression à 3 N/mm² et le temps de pression à 30 minutes.

Pour la pose du parquet ou du stratifié, étaler la *decocoll Colle à Bois D3* de decotric en cordons sur la languette et la rainure. Assembler les éléments et les fixer.

Indications importantes :

Suivre les instructions de collage du fabricant des revêtements en bois. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
007901001	4007955079019	60g
007905001	4007955079057	500g
007904001	4007955079040	1kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.