

## decomur Super-Haftspachtel

### Domaine d'application :

Enduit à base de plâtre renforcé de résine synthétique pour le lissage de surfaces murales et de plafonds, le comblement de fissures et de trous ainsi que l'enduisage de plaques de plâtre et autres plaques de construction sèches. Les plaques montées sans tension peuvent être enduites avec decomur Super-Haftspachtel sans bande de recouvrement des joints. Veuillez respecter les consignes d'application du fabricant des panneaux. Grâce à sa consistance souple et à sa facilité d'application, le mastic super adhérent decomur est également idéal pour les techniques de lissage décoratives. Applicable sur tous les supports minéraux (par exemple béton, plâtre, chaux et ciment, brique, etc.) ainsi que sur les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de fibres-ciment et autres plaques de construction sèches similaires.

### Propriétés :

- étirable à l'infini pour des travaux de râgrage sans traces
- Sèche sans fissures et de manière uniforme, quelle que soit l'épaisseur de la couche
- Enrichi en résine synthétique pour une adhérence optimale
- Renforcé de fibres
- Convient à tous les systèmes de plaques de plâtre conformément à la norme EN 13963
- Pour les qualités de surface Q1-Q4 dans la construction sèche

### Caractéristiques techniques :

Matières premières : plâtre, poudre de résine synthétique, charges minérales, méthylcellulose et additifs

Densité apparente : env. 830 kg/m<sup>3</sup>

### Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt de substances séparatrices (poussière, graisse, huile de coffrage, etc.). Béton très lisse, supports très absorbants, sableux et farineux ainsi que surfaces poncées doivent être prétraités avec surfaces decotric Tiefengrund LF. Les bords coupés des plaques de plâtre doivent également être apprêtés.

### Mise en œuvre :

Verser 2 volumes de decomur Super-Haftspachtel dans 1 volume d'eau (par ex. 1 kg de decomur dans 0,6 l d'eau ou 5 kg de decomur dans 3 l d'eau) et bien mélanger. Après 3 minutes, remuer à nouveau brièvement le mastic et l'utiliser dans les 45 minutes. Le matériau qui a déjà pris ne doit pas être dilué avec de l'eau. Les irrégularités peuvent être lissées à l'état humide ou poncées à sec. Afin d'éviter un séchage irrégulier des couches suivantes lors des travaux de réparation, il peut être nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt decotric Tiefengrund LF sur les zones réparées ou sur toute la surface.

### Remarques :

Ne pas utiliser à une température inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation. Ne convient pas pour le masticage sur le bois, le verre, le plastique et le métal. Pour les travaux de masticage sur toute la surface sur des surfaces peintes et autres supports en dispersion, nous recommandons le mastic léger decomur ou le mastic prêt à l'emploi decofill. Ne convient pas pour les travaux de masticage au sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Les fiches de données de sécurité actuelles sont disponibles sur notre site web [www.decotric.de](http://www.decotric.de) ou sur [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Stockage :

Conserver les récipients entamés bien fermés et au frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

### Élimination :

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code CEE des déchets n° 17 08 02.

Référence	EAN	Taille du récipient
003901001	4007955039013	500 g
003902001	4007955039020	1 kg
003903001	4007955039037	2 kg
003905001	4007955039051	5 kg
003904001	4007955039044	10 kg
003908001	4007955039181	20 kg



### Remarque :

Toutes les informations et données contenues dans cette fiche d'information correspondent à notre expérience pratique et à nos essais en laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Elles ne constituent toutefois que des indications générales qui ne comportent aucune garantie quant aux propriétés. Les conditions de stockage, de transport et de mise en œuvre échappant à notre contrôle, ces indications ne sauraient être considérées comme juridiquement contraignantes. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire dans les conditions spécifiques qui lui sont propres.