

decomur Enduit Allégé LS8

Le *decomur Enduit Allégé* de decotric s'utilise pour dégrossir des supports irréguliers ainsi que pour reboucher des trous et fissures. L'enduit s'applique avec pulvérisateur airless, plateau ou couteau à enduire sur toiles de verre, peintures, panneaux agglomérés, enduits décoratifs et RPE sans plastifiants ainsi que tous supports minéraux (crépi, béton, briques, toutes plaques de plâtre, etc.) en épaisseur de 0 à 8 mm par couche. Il convient pour des qualités de surface Q2 jusqu'à Q4 selon la norme NE13963-2A.

Caractéristiques :

- reste légèrement flexible, mais quand même facile à poncer
- applicable en épaisseur jusqu'à 15 mm
- séchage sans retraits ou fissures
- vite recouvrable avec laques et peintures
- intérieur mais aussi à l'extérieur
- avec application suivante d'une peinture résistante aux intempéries

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, charges allégées, additifs, eau
Densité:	env. 1,3 g/cm ³
Valeur pH:	8 - 9
Réaction au feu :	A2 – s1, d0 selon la norme EN 13963
Consommation :	env. 1,3 kg par mm d'épaisseur
Marquage émissions dans l'air intérieur :	A

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes avec les enduits *decomur intérieur* ou *decofill intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Nettoyer les peintures avec la *Lessive Professionnelle* de decotric. Pour enduire des plaques de plâtre à bords arrondis, jointoyer avant selon la norme Q1 avec l'enduit *decomur intérieur* de decotric.

Mode d'emploi :

Bien remuer l'*Enduit Allégé* avant utilisation, puis l'appliquer avec couteau à enduire, plateau ou pulvérisateur airless. Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une taloche à dos mousse humidifiée. Attendre le séchage complet de 4 à 7 heures avant ponçage (temps variable selon l'épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.). Il n'est pas nécessaire d'appliquer un durcisseur de fonds sur l'enduit avant la pose de papiers peints ou de peintures. Avant application d'un enduit décoratif, traiter la surface enduite avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Indications importantes :

Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
032502001	4007955325017	7kg
032503001	4007955325031	15kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.