

# Enduit de Lissage et de Rebouchage

Enduit intérieur à base de plâtre renforcé de cellulose pour supports minéraux. Idéal pour le lissage de grandes surfaces et pour jointoyer des plaques de plâtre cartonnées. Applicable pendant environ 60 minutes en épaisseur de 0,2mm à 5 cm par couche.

## Caractéristiques :

- Bonne adhérence initiale
- Séchage sans retraits ni fissures
- Bonne prise indépendamment de l'épaisseur des couches
- Microporeux
- Réaction au feu : A1

## Données techniques :

|                     |   |
|---------------------|---|
| Matière première:   | Plâtre naturel, cellulose, additifs                 |
| Densité:            | env. 0,75 g/cm <sup>3</sup>                         |
| Valeur pH           | 7 - 8   |
| Consommation        | 1 kg de poudre par m <sup>2</sup> et mm d'épaisseur |
| Temps d'utilisation | Env. 60 minutes à +20°C                             |



## Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric.

## Mode d'emploi :

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y délayer l'Enduit de Lissage et de Rebouchage de decotric et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Pour reboucher les trous et fissures, utiliser une consistance plus épaisse que pour le lissage. Appliquer l'enduit dans les 60 minutes. Poncer et recouvrir la surface enduite après séchage complet. Pour éviter un séchage irrégulier de la peinture ultérieurement appliquée, traiter les endroits enduits ou la surface entière avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Ne pas appliquer sur peintures, bois, verre, métaux ou matières synthétiques.

## Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

## Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web [www.decotric.fr](http://www.decotric.fr).

## Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

### Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

### Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

### Informations administratives :

| N° d'article | GENCOD        | Conditionnement |
|--------------|---------------|-----------------|
| 003201001    | 4007955032014 | 5kg             |
| 003202001    | 4007955032021 | 10kg            |
| 003203001    | 4007955032038 | 25kg            |

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.