

decofill extérieur

Enduit à base de ciment résistant aux intempéries et renforcé de résine synthétique pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques :

- Séchage sans fissures ou retraits
- Résiste aux intempéries et à l'eau
- Microporeux
- Résiste aux chocs
- Applicable pendant env. 4 – 5 heures
- Pauvre en chromates selon le CE-RÈGLEMENT N° 1907/2006, Annexe XVII (47)

Données techniques :

Matière première:	ciment blanc, poudre de résine synthétique, méthylcellulose, additifs
Densité:	env. 1,35 g/cm ³
Valeur pH:	12 - 13
Marquage COV :	A+
Rendement :	1,2 kg de poudre par m ² pour 1mm d'épaisseur
Temps d'utilisation :	4 -5 heures

Préparation du support :

Le support doit être solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support. Traiter le béton très lisse et les supports très absorbants, friables ou farineux avec le *Durcisseur de Fond LF* (sans solvants) de decotric.

Préparation de l'enduit :

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y saupoudrer le *decofill extérieur* (2,3 volumes de poudre pour 1 volume d'eau, par ex. 1 kg de poudre pour 300 ml d'eau). Brasser jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Mode d'emploi :

La pâte obtenue peut être utilisée environ 4 - 5 heures. Les petites irrégularités peuvent être lissées avant le durcissement total avec une éponge humide.

Travaux ultérieurs :

Attendre le séchage total de la surface enduite avant d'entreprendre tous travaux ultérieurs (peinture, collage, perçage, etc.). L'enduit peut être recouvert tout de suite après durcissement avec des produits en phase aqueuse. Attendre le séchage complet avant d'appliquer des produits solvantés. Suivre les instructions des fabricants de peintures ou de colles concernant les travaux sur des supports à base de ciment (par ex. de neutraliser le ciment).

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
003102001	4007955031024	1kg
003103183	4007955031239	5kg
003107183	4007955031277	15kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.