

## Enduit Rapide

L'*Enduit Rapide* de decotric s'utilise pour lisser du bois, des métaux et le polyester avant laquage. Il s'applique facilement en épaisseur de 0 à 3 mm par couche. L'enduit est blanc, a une bonne adhérence, sèche rapidement et il est facile à poncer.

### Caractéristiques :

- particulièrement approprié pour bois et métaux
- peut être laqué après 3–4 heures
- à l'extérieur et l'intérieur
- 12 x 200 g en carton présentoir

### Données techniques :

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière première:                       | résine synthétique, charges, solvants, additifs                                                                                                                                          |
| Couleur:                                | blanc                                                                                                                                                                                    |
| Densité:                                | env. 1,8 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                               |
| Mise en peinture/<br>Temps de séchage : | pour laques solvantées ou aqueuses (alkydes, acrylique etc.) : 3 – 4 heures<br>Pour laques bicomposants : 24 heures<br>(par millimètre d'épaisseur, à + 20°C et 60% d'humidité relative) |

### Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Traiter le bois brut et les métaux avec un primaire adapté.

### Mode d'emploi :

Appliquer l'*Enduit Rapide* de decotric avec une spatule japonaise et laisser sécher. Poncer la surface enduite après séchage avec du papier de verre fin pour la préparer au laquage suivant.

Les surfaces entièrement enduites peuvent être laquées directement.

L'*Enduit Rapide* de decotric peut être appliqué en plusieurs couches après séchage de la précédente couche.

### Indications importantes :

Appliquer à une température ambiante et du support entre 15°C et 30°C.

Nettoyer les outils avec du white-spirit.

### Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web [www.decotric.fr](http://www.decotric.fr).

### Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

### Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

### Informations administratives :

| N° d'article | GENCOD        | Conditionnement |
|--------------|---------------|-----------------|
| 033601001    | 4007955336013 | 200g            |



### Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.