

decomur Enduit Allégé L10

Le *decomur Enduit Allégé L10* de decotric s'utilise pour reboucher des joints et fissures directement de la cartouche ou avec une spatule. Il s'applique en épaisseur de 0 à 15 mm par couche sur peintures, laques, bois, panneaux agglomérés, polystyrène, enduits, RPE et tous supports minéraux (crépi, béton, briques, etc.).

Caractéristiques :

- très blanc avec caractéristiques thermiques
- légèrement élastique et facile à poncer
- séchage sans retraits ou fissures
- vite recouvrable avec laques et peintures
- intérieur mais aussi extérieur avec application suivante d'une peinture résistante aux intempéries

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité:	env. 0,52 g/cm ³
Valeur pH:	env. 8
Mise en peinture/ Temps de séchage :	env. 8 heures
Marquage émissions dans l'air intérieur :	A+



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Nettoyer les peintures et laques avec la *Lessive Professionnelle* de decotric.

Mode d'emploi :

Appliquer le *decomur Enduit Allégé L10* de decotric directement dans les joints, trous ou fissures et lisser les irrégularités d'enduit frais avec un couteau à enduire ou une éponge humide. Attendre le séchage complet avant ponçage (env. 8 heures selon l'épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.). L'enduit peut être recouvert normalement et supporte au transport des températures jusqu'à -15°C.

Indications importantes :

Ne convient pas pour des joints de dilatation et des surfaces souvent humides. Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
034601001	4007955346012	310ml

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.