

# Primaire d'accrochage Polyvalent PD

Primaire d'accrochage spécial prêt à l'emploi pour murs et plafonds. Grâce à son grain à structure fine, le Primaire d'accrochage Polyvalent forme un pont d'adhérence optimal, ce qui permet d'enduire en toute sécurité même les surfaces peintes, les faïences et autres supports non absorbants – même avec des enduits à base de plâtre.

## Caractéristiques :

- Primaire d'accrochage spécial à structure fine pour supports non absorbants
- Pont d'adhérence fiable pour les enduits appliqués sur surfaces murales peintes ou carrelées
- Grain à structure fine < 0,2 mm
- Sans solvants
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Légèrement rougeâtre pour contrôler l'application

## Données techniques :

Matière première:	Dispersion acrylique, grains adhésifs structurés, composants minéraux, eau, additifs
Densité:	Env. 1,57 g/cm <sup>3</sup>
Valeur pH	8 – 9
Consommation	Env. 150 g/m <sup>2</sup> (en fonction du support)



## Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, stable, propre et exempt de poussière, de graisse et de salissures. Appliquer une couche du decotric Durcisseur de fonds LF sur les supports très sableux, absorbants et farineux. Nettoyer et dégraisser soigneusement les carreaux et autres supports non absorbants (par exemple avec la decotric Lessive Professionnelle). Couvrir les surfaces qui ne doivent pas recevoir une couche de Primaire, car les éclaboussures séchées sont difficiles à éliminer par la suite.

## Mode d'emploi :

Bien remuer le decotric Primaire d'accrochage Polyvalent avant utilisation et l'appliquer non dilué à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau. Une fois complètement sèches, les surfaces traitées peuvent être retravaillées. Temps de séchage env. 3 heures, en fonction du pouvoir absorbant du support et des conditions ambiantes ; plus long dans des conditions défavorables.

## Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

**Consignes de sécurité :**

Valeur limite COV UE pour ce produit (cat. : A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur en COV de ce produit max. : 1 g/l.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web [www.decotric.fr](http://www.decotric.fr) ou être demandées par courriel à l'adresse [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

**Stockage :**

Conserver le récipient bien fermé et au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

**Elimination :**

Ne pas laisser s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis conformément au code CEE des déchets n° 08 01 12.

**Informations administratives :**

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
114302001	4007955114321	4kg

**Remarque:**

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.